

<b>TYP FOLII</b>	Folia PA/PE 65 µm ROLOWA
<b>OPIS</b>	Folia wielowarstwowa z polietylenową warstwą zgrzewającą

PARAMETR	J.M	WARTOŚĆ	TOLERANCJA	METODA
<b>WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE</b>				
<b>CAŁKOWIA GRUBOŚĆ</b>	µm	65	±5%	ISO 4593
<b>ZAWARTOŚĆ POLIAMIDU</b>	%	22		
<b>ZAWARTOŚĆ POLIETYLENU</b>	%	78		
<b>WYDAJNOŚĆ FOLII</b>		1kg / 15,94m <sup>2</sup>		
<b>CECHY</b>				
<b>ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ</b>	°C	od -25 do +100		
<b>TEMPERATURA ZGRZEWANIA*</b>	°C	125 – 140		
<b>PRZEPUSZCZALNOŚĆ</b>				
<b>PRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZU</b>	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> xbarx24h	≤45		DIN53380
<b>PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ</b>	g/m <sup>2</sup> xd	≤2		DIN53122
<b>ZALECANE WARUNKI</b>				
<b>TRANSPORT - TEMPERATURA</b>	°C	< 30		
<b>PRZECHOWYWANIE - TEMPERATURA</b>	°C	5- 25		
<b>PRZECHOWYWANIE WILGOTNOŚĆ</b>	%	40 - 60		

## WYMAGANIA FIZYKO-CHEMICZNE

Migracja globalna- poniżej 10mg/dm<sup>2</sup> zgodnie z Rozporządzeniem komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami. Migracja specyficzna- masa określonej substancji przenikającej z materiału lub wyrobu wykazana w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami.

## WARUNKI KONTAKTU Z ŻYWNOCIĄ

OM6 - 4 godz. w temp. 100°C lub w temperaturze wrzenia – „Jakikolwiek warunki kontaktu z żywnością w temperaturze przekraczającej 40 °C oraz z żywnością, do której w pkt 4 załącznika III przypisano płyny symulacyjne A, B, C lub D1.” (Rozp. 10/2011).

## IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Zgodnie z art.. 17 rozporządzenia UE 1935/2004 możliwość pełnej identyfikacji.

## BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Produkt spełnia wymagania UE stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością, w tym rozporządzeń 1935/2004, 94/62, 10/2011 ze zmianami oraz polskiej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.

\*Informacje o temperaturze oparte są na danych doświadczalnych. Niemniej należy to przetestować w poszczególnych przypadkach przez użytkownika.

Okres gwarancji nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

MBT Sp. z o.o.

Kąpiele Wielkie 181 | 32-340 Wolbrom

NIP: 637-22-34-306

KRS: 0001222951